



## YAPI KİMYASALLARI ÜRÜN GRUBU

# Favori F1



### TANIM

İçeriğindeki maddeler sayesinde harca kolay işlenme özelliği kazandıran, harçta oluşan boşlukları tıkararak geçirimsizlik sağlayan, harçta oluşabilecek çatlakları önleyen sıvı harç katkıdır. Klorür içermez.

Suya ve rutubete maruz kalan her tür sıva ve şap işlerinde; dış cephe sıvalarında; havuz, fosseptik, atık su arıtma tesisleri, bodrum kat, banyo, teras sıva ve şaplarında kullanılır. Demir donatı içermeyen tüm kum, çimento, çakıldan oluşan harç karışımlarında kullanılır.

### ÖZELLİKLER

- Harcın kılcal su geçirimsizliğini artırır.
- Kullanıma hazırdır.
- Ekonomiktir.
- Harcın priz süresini kısaltmaz, dayanımını değiştirmez.

### UYGULAMA

Alt zemin temiz ve sağlam olmalı, kopmuş ve kopmaya müsait parçalar temizlenmeli, yüzey nemlendirilmelidir. Kum 3 mm'lik elekten geçirilmiş, milsiz, temiz ve dişli; çimento taze ve bozulmamış olmalıdır. Hazırlanan harca kireç ilave edilmemelidir.

#### • CEPHE SIVALARINDA SU YALITIMI

1 ölçek **Favori F1** ve 9 ölçek su ile elde edilen harç karma suyu önceden hazırlanan kuru sıva harcına ilave edilerek yüzeye en az 2 kat uygulanır. Harçta iyi bir yapışma ve esneklik özelliği isteniyorsa çimento ağırlığının %10'u kadar elastikiyet artırıcı harç katkısı tavsiye edilir.

#### • ZEMİN NEMİNE KARŞI SIVA UYGULAMASI

Eğer yüzeyde kuvvetli su sızıntıları varsa bunlar durdurulmalıdır. Daha sonra elastikiyet artırıcı harç katkısı ile aderasyon köprüsü oluşturulmalıdır. 1 ölçek **Favori F1**, 9 ölçek su ile karıştırılır. Hazırlanan bu harç karma suyu, 400-500 dozda hazırlanan harca ilave edilir ve uygulamaya geçilir.

#### • BASINÇLI SULARA KARŞI YALITIM

1 ölçek **Favori F1** ve 9 ölçek su ile karıştırılır. Kumun ıslak olması halinde karışım 1/8 ile 1/6 oranında kullanılır. Harç hazırlanırken **Favori F1**'li harç suyu sık sık karıştırılmalıdır. Birinci kat (1 çimento + 1 kum), **Favori F1**'li harç ile 5 mm kalınlığında sıvanır. İlk tabaka iyice kendini çekmeden üst tabakanın yapılmasına geçilmez. İkinci ve üçüncü katlar (1 çimento+1 kum), **Favori F1**'li harç ile 2-3 mm kalınlığında sıvanır. Son kat çimento-kum 1/1 oranında olup iyice perdahlanmalıdır.

### KARIŞIM

Ortalama 9 ölçek suya, 1 ölçek **Favori F1** karıştırılır. Gerek duyulması durumunda bu oran 1/6'ya kadar yükseltilebilir.

### SARFIYAT

Harç karma suyu miktarına bağlı olarak; Ortalama 9 ölçek suya, 1 ölçek **Favori F1** karıştırılır.

Verilen sarfiyatlar yaklaşık değerler olup; yüzeyin gözenek ve boşluk yapısına göre farklılıklar olacağından, kesin sarfiyat iş bitiminde belli olacaktır.

### AMBALAJ

20 kg plastik bidon

### DEPOLAMA

Açılmamış ambalajda direkt güneş ışığından ve dondan korunarak 2 yıl depolanabilir.

Bu ürün TS EN ISO 9001, TS EN ISO 14001, TS 18001, TS EN ISO 50001, TS ISO 10002, TS ISO/IEC 27001 standartları uygunluk belgesine sahip Betek A.Ş. tarafından üretilmektedir.

\*Bu teknik föy genel şartlar dikkate alınarak hazırlandığından yukarıda yeterli bulunmayan detaylar için teknik destek müdürlüğümüze danışınız. Aksi takdirde bilgi yetersizliği üretici firmaya sorumluluk yüklemeyiz. Bu bilgilerin değiştirilme hakkı firmamızca saklıdır. Gerektiğinde ürünlerin sağlık-güvenlik-taşıma riskleri ve önlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgilere Malzeme Güvenlik Bilgi Formundan ulaşabilirsiniz.

NETEKS BOYA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.

Zümrütevler Mah. Ural Sk. No:38 34852 Maltepe-İstanbul Tel: 0 216 571 10 70 Faks: 0 216 571 13 93

[www.favoriboya.com.tr](http://www.favoriboya.com.tr)



### ZARARLILIK İFADESİ

H315 Cilt tahrişine yol açar.

H319 Ciddi göz tahrişine yol açar.

### ÖNLEM İFADESİ

P101 Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın.

P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

P103 Kullanmadan önce etiketi okuyun.

P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

P305+P351+P338 GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.

P321 Özel müdahale gerekli (etikete bakın)

P362 Kirlenmiş giysilerinizi çıkarın ve yeniden kullanmadan önce yıkayın.

P332+P313 Ciltte tahriş söz konusu ise: Tıbbi yardım/müdahale alın.

P337+P313 Göz tahrişi kalıcı ise: Tıbbi yardım/bakım alın.

### UYARI KELİMESİ Dikkat



GSH07

**RAYİÇ NO : 10.300.2001**

Bu ürün TS EN ISO 9001, TS EN ISO 14001, TS 18001, TS EN ISO 50001, TS ISO 10002, TS ISO/IEC 27001 standartları uygunluk belgesine sahip Betek A.Ş. tarafından üretilmektedir.

\*Bu teknik föy genel şartlar dikkate alınarak hazırlandığından yukarıda yeterli bulunmayan detaylar için teknik destek müdürlüğümüze danışınız. Aksi takdirde bilgi yetersizliği üretici firmaya sorumluluk yüklemeyiz. Bu bilgilerin değiştirilme hakkı firmamızca saklıdır. Gerektiğinde ürünlerin sağlık-güvenlik-taşıma riskleri ve önlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgilere Malzeme Güvenlik Bilgi Formundan ulaşabilirsiniz.

**NETEKS BOYA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.**

Zümrütevler Mah. Ural Sk. No:38 34852 Maltepe-İstanbul Tel: 0 216 571 10 70 Faks: 0 216 571 13 93

[www.favoriboya.com.tr](http://www.favoriboya.com.tr)